

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

KÄHRs LINNEA

ОБЩАЯ ВЫСОТА ПРИ УКЛАДКЕ 7 ММ

Головной офис:

AB Gustaf Kähr | P.O. Box 805 | SE-382 28 Nybro, Sweden

Телефон: +46 481 460 00 | Факс: +46 481 178 31

E mail: info@kahrs.se | www.kahrs.se

Условия эксплуатации и специальные характеристики

Kährs Linnea специально разработана для жилых помещений. Ее достоинства - прекрасный внешний вид, простота укладки и небольшой вес.

- Верхний слой из натурального дерева.
- Стабильность благодаря климат-контролю в процессе производства и сбалансированности влажности и размеров верхнего и нижнего слоев.
- Высокая твердость благодаря среднему слою из HDF.
- Повышает уровень пола при укладке всего на 7 мм.
- Простота в укладке благодаря точности расчетов при производстве и замку Woodloc®.
- Производится в более чем 30 наименованиях на любой вкус.
- Имеет натуральный и эксклюзивный вид.
- Готовая обработка поверхности лаком с УФ-закаливанием или натуральным маслом. Узкая Линнея, за исключением Клена, производится с микро-фасками по всему периметру доски.
- Износостойкий и простой в уходе.
- Возможно обновление покрытия верхнего слоя.

Конструкция

- 3- слойная доска с замком Kährs Woodloc® по длинной и короткой сторонам.
- Древесно-волоконная плита высокой прочности (HDF) в среднем слое.
- Нижний слой из деревянной фанеры.

Толщина верхнего слоя

- 0.6 мм.

Обработка поверхности

- Финишная обработка (для сухих помещений, при нормальной эксплуатации). Шелковисто-матовый глянец, приблизительно соответствующий 30° Гарднера. Лак не содержит растворителей и формальдегидов. Он износостойкий и сохраняет натуральный вид древесины.
- Финишная обработка натуральным маслом (для сухих помещений, при нормальной эксплуатации). Матовый глянец, приблизительно соответствующий 10° Gardner. Масло состоит в основном из смеси подсолнечного и рапсового масел.

Требования к черным полам

Черный пол должен иметь сухую, чистую, ровную и твердую поверхность. Требования HusAMA98, Table 43.DC/-1 and MDB.3. Также вы можете скачать Общие требования к черным полам и системам подогрева пола с нашего профессионального сайта www.kahrs.com

Укладка

Полы Kährs Linnea укладываются плавающим методом. Доски кладут на черный пол и соединяют друг с другом с помощью замка Kährs Woodloc®.

Обычно отходы при укладке вдоль комнаты составляют около 2% , а по диагонали - около 8–10% . Если пол имеет ширину более 12 м, необходимо сделать температурный зазор. Подложку для звукоизоляции следует укладывать непосредственно под паркетную доску. В качестве такой подложки можно использовать Kährs Duplex или строительный картон.

Подогрев полов и коэффициент теплопроводности

Полы Kährs Linnea идеально подходят для систем подогрева пола. Коэффициент теплопроводности составляет около 0.22 W/(м*К). Для полов с подогревом рекомендуется в качестве подложки использовать строительный картон.

Уход

Уборка пылесосом или при необходимости влажная уборка хорошо отжатой тряпкой. Слишком большое количество воды может повредить паркет. Более подробную информацию по уходу вы найдете в Руководстве по Эксплуатации и Ремонту на нашем профессиональном сайте www.kahrs.com.

Показатель влажности

Содержание влаги при доставке: 7 ± 2%.

Вес

- 7 кг/м².

Упаковка

- Защитная прокладка из гофрированной бумаги (100 % цикл переработки).
- Защита климатического режима при помощи полиэфирной монтажной пленки (перерабатываемая).

Упаковка содержит

Ширина	Длина	Количество досок	м ²
193 мм	1225 мм	10	2,84
118 мм	1225 мм	12	1,74

Верхний слой 7 мм полов Kährs Linnea – это шпон натурального дерева, покрытый прочным лаком – точно таким же по составу, как и все остальные полы Kährs. Обычно твердость пола зависит от твердости породы дерева по шкале Бринелля, в данном же случае твердость полов Линнея определяется средним слоем HDF – древесно-волоконной плитой высокой прочности.